RSS Flüssigboden Rezeptur zur Immobilisierung von Schadstoffen

Eluatherstellung

Zur Untersuchung nach LAGA DIN 38414-S4 per **Überkopfschüttler**, Prüfmaterial 24 h mit Wasser im Verhältnis 1:10, anschließend Membranfiltration










Zur Untersuchung nach BBSchG Wirkpfad Boden- GW **perTrogversuch** für Korngröße > 40 mm, Verwendung bei zementstabilisierten Böden. Mittels Magnetrührer wird der Flüssigboden mit Wasser umspült








Zur Untersuchung nach BBSchG als Säulenversuch für organische Schadstoffe bei Kf-Werten > 1,00 E-06 m/s.









FiFB Forschungsinstitut für Flüssigboden GmbH Wurzner Straße 139 04318 Leipzig Tel +49(0)341-24469-21 Fax +49(0)3423-72424-74 E-Mail j.detjens@fi-fb.de Internet www.fi-fb.de